

# RÉSUMÉ COLLAGE

Résumé sous réserve de modification. Renseignez-vous chez le fournisseur de colle pour les directives les plus récentes.

<b>Dynamic Bonding</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Dynamic Clean Dynamic SI	10 min 2 h	Dynamic Bond colle polymère
<b>Decoboard</b>	Dynamic Clean	10 min	Dynamic Bond colle polymère
<b>Ornimat</b>	Dynamic Clean	10 min	Dynamic Bond colle polymère
<b>Colormat/ Colormat Bando</b>	Poncer l'hydrofuge grain 80 Dynamic Clean Dynamic SI Epoxy (2-components)	 10 min 12 h	Dynamic Bond colle polymère

<b>Bostik</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Primer MSP	1 h	PanelTack HM colle élastique
<b>Decoboard</b>	Easy Clean Wipes ou Cleaner 14	10 min ou 5 min	PanelTack HM colle élastique
<b>Ornimat</b>	Easy Clean Wipes ou Cleaner 14	10 min ou 5 min	PanelTack HM colle élastique
<b>Colormat</b>	-		Pas de solution de collage

<b>Pro Part</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Primer MSP		MS Panelbonding Large HPL ou Klebe Dicht KD 385
<b>Decoboard</b>	Power Cleaner PC 202		MS Panelbonding Large HPL ou Klebe Dicht KD 385
<b>Ornimat</b>	Power Cleaner PC 202		MS Panelbonding Large HPL ou Klebe Dicht KD 385
<b>Colormat</b>	-		Pas de solution de collage

<b>DOW Cornig</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Cleaner Dow Corning R40 Universal Dow Corning Primer P		Dow Corning 896 PanelFix
<b>Decoboard</b>	Cleaner Dow Corning R40 Universal		Dow Corning 896 PanelFix
<b>Ornimat</b>	Cleaner Dow Corning R40 Universal		Dow Corning 896 PanelFix
<b>Colormat</b>	-		Pas de solution de collage

<b>Sika</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Sika Primer 210		Sika Tack Panel-50
<b>Decoboard</b>	Sika Activator-205		Sika Tack Panel-50
<b>Ornimat</b>	Sika Activator-205		Sika Tack Panel-50
<b>Colormat</b>	-		Pas de solution de collage

<b>Twinbond</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Twinbond Clean et/ou Foam TwinBond WP 1K TwinBond SIP 1K	 1 h 1 h	TwinBond Panel
<b>Decoboard</b>	Twinbond Clean et/ou Foam TwinBond WP 1K TwinBond SIP 1K	 1 h 1 h	TwinBond Panel
<b>Ornimat</b>	Twinbond Clean et/ou Foam TwinBond WP 1K TwinBond SIP 1K	 1 h 1 h	TwinBond Panel
<b>Colormat</b>	Twinbond Clean et/ou Foam Poncer l'hydrofuge TwinBond WP 1K TwinBond SIP 2K	  1 h 12 h	TwinBond Panel

<b>MBE</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Coating wegschuren P220 Reiniger 1 Primer MSP		Panel-loc Klebstoff
<b>Decoboard</b>	Coating wegschuren P220 Reiniger 1 Primer MSP		Panel-loc Klebstoff
<b>Ornimat</b>	Coating wegschuren P220 Reiniger 1 Primer MSP		Panel-loc Klebstoff
<b>Colormat</b>	-		Pas de solution de collage

<b>Innotec</b>			
	<i>Préparation</i>	<i>Durée de séchage</i>	<i>Colle</i>
<b>Puro Plus</b>	Multisol cleaner Imprisol Primer (noir)	15 min	Adheseal colle polymère
<b>Decoboard</b>	Multisol cleaner Imprisol Primer (noir)	15 min	Adheseal colle polymère
<b>Ornimat</b>	Multisol cleaner Imprisol Primer (noir)	15 min	Adheseal colle polymère
<b>Colormat</b>			À demande